



시험 성적서

(성적서 번호 : MC2011-800)

1. 신청인
회사명 : (주)기승금속
대표자 : 이근기
주소 : 서울시 마포구 연남동 452-2
2. 품명 : 수도권직지
3. 성적서용도 : 품질확인용
4. 접수일자 : 2011. 12. 23
5. 시험일자 : 2011. 12. 23 ~ 2011. 12. 29.
6. 시험방법 : KS B 2331 (수도꼭지)

시험 결과

불임 참조

- 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
- 이 성적서는 당 시험연구원의 사전 서면동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

2011. 12. 29.

시험자
성명 : 장세훈



승인자
성명 : 이상배



한국기계전기전자시험연구원장 (인)

www.ktc.re.kr / (463-470) 경기도 성남시 분당구 궁내동 349-2
Tel: 031-785-1200, Fax: 031-785-1219



시 험 결 과

(성적서 번호 : MC2011-800)

시 료		자폐식, 세면샤워용, 벽붙이 (PS-703)		시험방법
항 목 도금두께 (μm)	니켈	6.1		KS B 2331 : 2009
	크롬	0.2		
조작성능		원활 · 확실함		
온냉수구조		이상없음		
최대 토수유량 (L) (수압 0.098 MPa, 12초)		샤워용	세면용	
		0.7	0.9	
내압성능 (공압 0.39 MPa, 5초)		이상없음		
역류방지 성능 (19.6 KPa, 30초)		이상없음		

시 료		자폐식, 샤워용, 벽붙이 (PS-702)		시험방법
항 목 도금두께 (μm)	니켈	4.5		KS B 2331 : 2009
	크롬	0.2		
조작성능		원활 · 확실함		
온냉수구조		이상없음		
최대 토수유량 (L) (수압 0.098 MPa, 12초)		0.7		
내압성능 (공압 0.39 MPa, 5초)		이상없음		
역류방지 성능 (19.6 KPa, 30초)		이상없음		

끝.

시험 결과

(성적서 번호 : MC2011-800)

시 료		자폐식, 샤워욕조용, 벽붙이 (PS-7001)		시험방법
항 목				
도금두께 (μm)	니켈	6.1		KS B 2331 : 2009
	크롬	0.1		
조작성능		원활 · 확실함		
온냉수구조		이상없음		
최대 토수유량 (L) (수압 0.098 MPa, 12초)		0.8		
내압성능 (공압 0.39 MPa, 5초)		이상없음		
역류방지 성능 (19.6 KPa, 30초)		이상없음		
시 료		자폐식, 샤워용, 벽붙이 (PS-7002)		
항 목				
도금두께 (μm)	니켈	5.6		KS B 2331 : 2009
	크롬	0.2		
조작성능		원활 · 확실함		
온냉수구조		이상없음		
최대 토수유량 (L) (수압 0.098 MPa, 12초)		0.8		
내압성능 (공압 0.39 MPa, 5초)		이상없음		
역류방지 성능 (19.6 KPa, 30초)		이상없음		
시 료		자폐식, 샤워세면용, 벽붙이 (PS-7003)		
항 목				
도금두께 (μm)	니켈	6.6		KS B 2331 : 2009
	크롬	0.1		
조작성능		원활 · 확실함		
온냉수구조		이상없음		
최대 토수유량 (L) (수압 0.098 MPa, 12초)		샤워용 0.8	세면용 1.1	
내압성능 (공압 0.39 MPa, 5초)		이상없음		
역류방지 성능 (19.6 KPa, 30초)		이상없음		

<계속>